



COATEX IR MAT BLANK

Single component PU anti-graffiti coating

- Hard, scratch-resistant coating makes it easy to remove graffiti
- Does not yellow or chalk
- Virtually odourless
- Transparent protective layer
- For non-absorbent surfaces

COATEX IR MAT BLANK

OPIS

A one-component, moisture-curing, low-solvent, transparent protective agent and polyurethane anti-graffiti coating based on polyurethane.

ZALECANE UŻYCIE

Coatex IR is suitable as a durable protective coating. Its excellent chemical resistance makes it an excellent anti-graffiti coating.

Can be used on all smooth, slightly absorbent surfaces, such as coating systems, acrylic wall paints, on bare concrete or primed concrete, polyester glass fibre, and various thick sheet materials.

Coatex IR can be used indoors because it does not contain solvents.

ZALECANY SYSTEM

Untreated substrate:

first layer: Curaton CC (optional)

second layer: Coatex IR Mat Blank

third layer: Coatex IR Mat Blank (optional)

Treated surface:

first layer: Coatex IR Mat Blank

second layer: Coatex IR Mat Blank

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,17 kg/l

Stopień połysku: Mat

Zawartość substancji stałych

wagowo: 99%

Zawartość substancji stałych

objętościowo: 99%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 1 hour

Do użytku: 4 hours

Do przemalowania: 12 hours

Pełne utwardzenie: 3 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

100 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

10 m² / l with a dry layer thickness of 100 microns.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

The actual consumption is dependent on the method of application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Apply Coatex IR using a short-haired roller or brush.

Apply the product in one or two thin layers (maximum layer thickness = 100 µm per layer).

Before applying a second layer, wait 12 hours, but no longer than 24 hours.

Replace the roller and tray every half hour and make sure the used packaging is properly closed while working. This will prevent the product from becoming less viscous (i.e. thixotropy).

Exceeding the recommended layer thickness can generate light foam.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature : 35 °C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with Graffitex 4 immediately after use.

UWAGI

Sheen: Transparent matt/low silky gloss.

Dispose of the remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 10 g/l

Zawartość LZO w gotowej

mieszaninie: 10 g/l

Kategoria LZO: A/i

Limity LZO: 500 g/l

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult the associated product safety leaflet and the information listed on the packaging.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu