

PROCHEMKO



CURATON CC PRIMER

Water-based primer fixing mineral surfaces

- Fixes and impregnates porous surfaces
- May quickly be repainted
- Water-based formula, ideal for indoor use
- Can be used on lightly damp surfaces
- May be repainted with Curaton CC giving a durable coating system

CURATON CC PRIMER

OPIS

Transparent water-based primer fixing (eroded) mineral surfaces such as asbestos, outer wall paneling and concrete.

ZALECANE UŻYCIE

Curaton CC Primer is a fixing agent for eroded surfaces, such as asbestos, outer wall paneling, coated surfaces etc.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,04 kg/l
Stopień połysku: Mat
Zawartość substancji stałych objętościowo: 25%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 45 min
Do użytku: 1h
Do przemalowania: >1h
Pełne utwardzenie: 2 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

25µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical consumption depends on surface absorbency and the method of application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Use the product as supplied
- Apply Curaton CC Primer using a brush, short-haired roller or (airless) nozzle
- Apply in 1 or 2 layers

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 35°C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with clean water directly after use.

UWAGI

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

6,50

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu