



KURALTEX BL 314

Transparent protective agent

- Protects surfaces without changing the appearance
- Excellent dirt repellent action
- Resistant to UV radiation and weather
- Flexible layer does not crack or tear
- For aluminium, plastics, and coated metals

KURALTEX BL 314

BESKRIVELSE

A concentrated protective agent based on acrylic copolymers and polythene additives for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

ANBEFALET BRUG

Kuraltex BL 314 is suitable as a limited-lifespan protection for anodised aluminium, coated metal surfaces, and plastics.

ANBEFALET SYSTEM

First layer : Kuraltex BL 314 of Kuraltex Primer
Second layer : Kuraltex BL 314
Remove with : Vetclean of Vanex

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,02 kg/l
Tørstofindhold i volumen: 50%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 15 minutes
Håndteringstør: 30 minutes
Genbehandlingstør: N/A
Fuldt hærdet: N/A

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

50 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

25 µm

PRAKTISK FORBRUG

The actual consumption is dependent on the method of application.

BRUGSANVISNING

- Degrease, clean, and dry the surface
- Shake Kuraltex BL 314 before use
- Dilute the product with maximally 10% water
- Apply the product very thinly using a soaper ('scrubby'), sponge, or spray gun and distribute it evenly over the surface

ANVENDELSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10°C
Maximum relative humidity : 90%
Minimum surface temperature : 10 °C*
Maximum surface temperature: 35 °C

* When applying a coating and during the drying phase, the surface temperature must be at least 3 °C above the dew point.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Rinse with clean water immediately after use.

PH

6,50

HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu