



KURALTEX BL 314

Transparent protective agent

- Protects surfaces without changing the appearance
- Excellent dirt repellent action
- Resistant to UV radiation and weather
- Flexible layer does not crack or tear
- For aluminium, plastics, and coated metals

KURALTEX BL 314

BESKRIVNING

A concentrated protective agent based on acrylic copolymers and polythene additives for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Kuraltex BL 314 is suitable as a limited-lifespan protection for anodised aluminium, coated metal surfaces, and plastics.

REKOMMENDERAT SYSTEM

First layer : Kuraltex BL 314 of Kuraltex Primer
Second layer : Kuraltex BL 314
Remove with : Vetclean of Vanex

TEKNISK DATA

Densitet: 1,02 kg/l
Torrsubstansvolym: 50%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 15 minutes
Hanteringstorr: 30 minutes
Övermålningsbar: N/A
Fullt härdad: N/A

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

50 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

25 µm

PRAKTISK FÖRBRUKNING

The actual consumption is dependent on the method of application.

BRUKSANVISNING

- Degrease, clean, and dry the surface
- Shake Kuraltex BL 314 before use
- Dilute the product with maximally 10% water
- Apply the product very thinly using a soaper ('scrubby'), sponge, or spray gun and distribute it evenly over the surface

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 10°C
Maximum relative humidity : 90%
Minimum surface temperature : 10 °C*
Maximum surface temperature: 35 °C

* When applying a coating and during the drying phase, the surface temperature must be at least 3 °C above the dew point.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

PH

6,50

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu