



## KURALTEX PRIMER

# Primer for pre-treatment of Kuraltex BL 314

- Prevents sinking and improves the adhesion of Kuraltex BL 314
- Prevents migration of plasticisers and film-forming admixtures
- Closes off pores
- Invisible
- For frames, plastics, and coated surfaces

# KURALTEX PRIMER

## OPIS

A water-based primer based on acrylic and polyurethane dispersion for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

## ZALECANE UŻYCIE

For use as an invisible primer on chalky coatings.

Waterproofs and improves the adhesion on anodised aluminium.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,02 kg/l  
Zawartość substancji stałych  
objętościowo: 17%

## CZAS SCHNIECIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: N/A  
Do przemalowania: N/A  
Pełne utwardzenie: N/A

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

The actual consumption is dependent on the absorptive capacity of the surface.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Use Kuraltext Primer as supplied.
- Apply the product using a velvet roller.
- Allow the product to dry for at least an hour at 20 °C before that you apply Kuraltex BL 314.

## WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 100%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 35 °C

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with clean water immediately after use.

## PH

8

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu