



PREVOSIL GB

Tyktflydende vandafvisende produkt



- Trænger godt ind og sikrer facaden i mange år
- Kan påføres nyt tørt murværk
- Minimerer saltper- og kalkudtræk
- Til murværk, beton, kalksandsten, mineralisk mørtel og let porøse natursten

PREVOSIL GB

BESKRIVELSE

Crement, vandbaseret, vandafvisende produkt baseret på siloxaner. Påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Kan påføres helt præcist uden brug af afdækningstape.

ANBEFALET BRUG

Vandafvisende behandling af murværk, beton, kalksandsten, mineralsk mørtel og let porøse natursten.

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,02 kg/l
Faststofindhold i vægt: 12%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: N/A
Genbehandlingstør: Ja
Fuldt hærdet: /

TEORETISK FORBRUG

0.1 – 0,3 kg /m²

PRAKTISK FORBRUG

Det anbefales at udføre en test for at bestemme den enkelte overflades absorbtionsevne.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være helt fri for støv og fedt. Eventuelle skader og revner skal udbedres. Sandblæste overflader kan forbehandles, hvis nødvendigt.

Påfør et fuldt lag og vær omhyggelig med at fylde alle porer i overfladen. Arbejdet skal udføres nedefra og op.

Beskyt vinduer, planter og andre ikke porøse/sugende overflader mod sprøjestøv og stænk.

Prevosil GB påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte

ANVENDELSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 25 °C

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Spredvinkel: 40°. Dysestørrelse: 21. Tryk: 65 bar

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Overskydende produkt og tom emballage bortskaffes som kemikalieaffald i henhold til de kommunale retningslinier.

PH

7

HOLDBARHED

Minimum 6 måneder i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu